





Profilquerschnitt Wellrohr
Profil Section Tubing



PARNG = grau grey; PARNB = schwarz black

Artikel Nr. Article no.	NW	a	b	c	d2	d1	Biegeradius Bending radius		Gewicht Weight	Verp. Einheit Purch. Unit
		mm	mm	mm	mm	mm	stat. mm	dyn. mm	kg/100m	
PARNG/B-07G	07G	2,4	3,1	≥ 0,35	10,0	6,4	15	-	2,2	100
PARNG/B-10F	10F	2,0	3,0	≥ 0,30	13,0	9,5	20	-	2,8	100
PARNG/B-12F	12F	2,1	3,0	≥ 0,35	15,8	11,8	30	-	3,8	50
PARNG/B-14F	14F	2,2	3,0	≥ 0,35	18,7	14,4	35	-	5,0	50
PARNG/B-17F	17F	2,3	3,3	≥ 0,40	21,5	16,5	35	-	6,0	50
PARNG/B-17G	17G	3,3	5,1	≥ 0,40	21,5	15,5	40	-	6,0	50
PARNG/B-23F	23F	2,3	3,5	≥ 0,40	28,5	22,6	45	-	10,0	50
PARNG/B-23G	23G	3,5	5,1	≥ 0,45	28,5	21,7	50	-	10,0	50
PARNG/B-29F	29F	2,5	3,7	≥ 0,35	34,5	27,9	40	-	13,5	50
PARNG/B-29G	29G	3,6	5,5	≥ 0,45	34,5	27,8	55	-	13,5	50
PARNG/B-36F	36F	2,0	3,3	≥ 0,35	42,5	36,0	60	-	16,5	30
PARNG/B-36G	36G	4,4	6,2	≥ 0,35	42,5	36,0	60	-	16,5	30
PARNG/B-48F	48F	2,0	3,3	≥ 0,40	54,5	48,0	70	-	23,5	30
PARNG/B-48G	48G	4,3	6,2	≥ 0,40	54,5	46,5	70	-	23,5	30
PARNG/B-52G	52G	3,1	5,3	≥ 0,50	62,0	52,0	125	-	36,5	10/30
PARNG/B-70G	70G	3,0	6,2	≥ 0,45	82,5	70,0	160	-	46,0	10/30
PARNG/B-95G	95G	4,7	8,8	≥ 0,45	106,0	90,0	210	-	74,0	10/30

UL recognized File E 168970 (M)  105°C von Nennweite 07 bis 95 in schwarz und grau.

Die Wellrohre sind auch geschlitzte erhältlich. Artikel-Nr. PARNG/B-...L. Biegeradien sind abweichend.

UL recognized File E 168970 (M)  105°C from NW 12 to NW 95 in black and grey.

The conduits are also available as slitted version. Article-no. PARNG/B-...L. Bending radii are different.

Klassifizierung in Anlehnung an EN 61386-1

Classification following EN 61386-1

Beschreibung <i>Description</i>	Klasse <i>Class</i>	Ergebnis <i>Result</i>
Druckfestigkeit <i>Compressive Strength</i>	1	125N / 50mm @ NW 17F / 17G
Schlagfestigkeit <i>Impact</i>	4	6J @ NW 17F; 1J @ NW 17G >20J @ NW17F/G @ 20°C
Minimale Dauergebrauchs- u. Installationstemperatur <i>Minimal continuous application and installation temperature</i>	4	-40°C
Maximale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur <i>Max. continuous application and installation temperature</i>	3	+105°C Kurzzeitig / <i>short term</i> +150°C bei rel. Luftfeuchtigkeit / <i>at rel. humidity</i> >55%
Widerstand gegen Biegung <i>Resistance to bending</i>	2	biegsam <i>ductile</i>
Elektrische Eigenschaften <i>Electrical characteristics</i>	0	Mit Isolationseigenschaften <i>With electrical insulation properties</i>
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern <i>Resistance to entering of solid</i>	(5-6)	Systemprüfung in Verbindung mit Anschlussarmatur: <i>System test in connection with fitting:</i> IP 5X bis 6X
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser <i>Resistance to entering of water</i>	(4-7)	Systemprüfung in Verbindung mit Anschlussarmatur: <i>System test in connection with fittings:</i> IPX4 bis X7
Korrosionsbeständigkeit von metallenen Elektroinstallationsrohrsystemen und Elektroinstallationsrohrsystemen in Gemischtbauweise <i>Corrosion resistance in metal and mixed construction of electrical conduit installation systems</i>	-	Nicht erklärt <i>N / A</i>
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	0	Nicht erklärt <i>N / A</i>
Widerstand gegen Flammenausbreitung <i>Resistance to flame spreading</i>	20s	nicht flammenausbreitend (1) <i>non-flame spreading (1)</i>
Hängelastaufnahmefähigkeit <i>Suspension of load</i>	(2-4)	Systemprüfung in Verbindung mit Systemhaltern <i>System test in connection with system support</i>

Beschreibung

Description

Ausführung <i>Version</i>	Normalversion Standard, mittlere Ausführung <i>Standard version, medium quality</i>
Anwendung <i>Application</i>	Maschinen-, Apparate-, Fahrzeugbau <i>Machine, apparatus and vehicle construction</i>
Material <i>Material</i>	Polyamid 6 (PA6), <i>Polyamide 6 (PA6)</i> halogenfrei gemäß <i>halogen free acc. to</i> DIN VDE 0472-815; LABS-frei gemäß <i>PWIS-free acc. to</i> VDMA 24364 [2018]; RoHS konform gemäß <i>Richtlinie conforming to RoHS acc. to Directive</i> 2011/65/EU
Brandverhalten Rohmaterial nach UL94 <i>Burning behaviour raw material acc. to UL94</i>	V-2
Beständig gegen: <i>Resistance to</i>	Alkohol, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe, Benzin, Witterung, UV-Strahlung* <i>Alcohol, grease, mineral oil, diesel oil, benzine, weather, UV-rays*</i>
Farbe* <i>Color*</i>	Schwarz, grau <i>Black, grey</i>
Füllgrad <i>Filling grade</i>	von 70% an Kabeln / Drähten in Wellrohren nicht überschreiten. <i>of 70% with cables / wires in conduits not to overstep.</i>

*Nur schwarzes Rohr, schwarze Verschraubungen: Beständigkeit gegenüber UV-Belastung unter üblichen Bedingungen (wie europäisches Klima) gegeben. Unter extremen Bedingungen (wie Schweißen) ist die Beständigkeit bedingt und vom Anwendungsfall, der Dauer und der Belastung des Wellrohres abhängig.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und sind ohne Gewähr. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Alle früheren Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen ohne Voranzeige vorbehalten. Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte von REIKU sowie die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung, einschließlich der Übereinstimmung mit den aktuellen gültigen Elektroinstallations- und Sicherheitsvorschriften, obliegt beim Besteller. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus Änderungen am Produkt, nicht bestimmungsgemäßer und nicht geprüfter Verwendung entstehen, ist der Betreiber verantwortlich. REIKU übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden.

**Black conduit, *Black connector only: The resistance to ultraviolet rays is given under common conditions (like European climate). Under extreme conditions (like welding) the resistance is limited and depends on application, duration and stress of the conduit.*

All technical information is without warranty. The data sheet valid at the time must be taken into account. All previous data sheets hereby lose their validity. Subject to change without notice. This information serves as a guideline only and is accurate to the best of our knowledge. The responsibility regarding the intended use of REIKU products as well as the suitability of the product for a specific application, including compliance with the current valid electrical installation and safety regulations, rests with the purchaser. The operator is responsible for all personal injury and property damage resulting from modifications to the product, improper and untested use. REIKU does not assume any responsibility for improperly used products and any consequential damage resulting therefrom.