


Produktnavn	Fiberrør DBB 2x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr
El nummer	2821610
Produkttype	DBB2 16/12
GTIN	7070701347202
ETIM-klasse	EC001474



Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	18 mm
Bredde	34 mm
Vekt	238 g

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type	2-way
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Kapfefarge på bundel	Orange
Bundle Dimensjon	18 x 34 mm
Minste Bøyradius (Bundle)	160 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle)	2 300 N

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-15°C - +40°C
Temperaturområde under drift	-45°C - +55°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-45°C - +55°C
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	Temp 20°C, duration 30 min; 2,5x installation pressure without any leaking

Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	Temp 40°C, duration 24 h; 1,3x installation pressure without any leaking
Motstand mot sammenpressing (EN 50411-6-1:2011 Annex B)	Temp 20°C, duration 30 min; 18 bar without any leaking
Strekkeevne	Test length >1m, tensile load 1070N, load 10 min without any damage
Kinking (IEC 60794-1-21, Metod E10)	Temp 23 +/- 3°C; 20x OD without any kinking, $d=C/\pi$
Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)	Test length 250mm, load 2kN, Duration 1 min, recovery 1h without any damage
Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)	Impact energy 15J, Striking surface radius 300mm without any damage
Bøye Toleranse (IEC 60794-1-21, Metod E11B)	Mandrel diam 40x OD, 3 cycles without any damage
Gjentatt bøying (IEC 60794-1-21, Metod E6)	Bending diam 40x OD, 25 cycles without any damage
Friksjonskoeffisient (IEC 62470)	Tension around a curve 1040mm with result of a CoF less than 0,1
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12
Vridning IEC-60794-1-21-E7	Tension around a curve of 1040mm with CoF <0.1
ESCR Test (ASTM D1693)	Condition B>500h with min 5 OK out of 10

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	16/12
Ytre diameter	16 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Indre diameter	12 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Minste bøyeradius	1 000 mm
Maks Installasjonskraft	1 000 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %