

FDV-dokument: PP Kabelbend



Produkt	PP Kabelbend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett pakning. Ringstivhet: SN8
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	For retningsendring i rørgate.

Tekniske data:

Dimensjoner	50mm - Vinkling: 15°, 30°, 90°. Radius: 600 mm. 75mm - Vinkling: 15°, 30°, 90°. Radius: 600 mm. 110mm - Vinkling: 15°, 30°, 90°. Radius: 600mm og 2000mm. 125mm - Vinkling: 15°, 30°, 90°. Radius: 600mm og 2000mm. 160mm - Vinkling: 15°, 30°, 90°. Radius: 600mm og 2000mm.
Materiale	PP-HM – Høymolekylær polypropylen.
Farge	Rød. Andre farger kan produseres etter behov.
Densitet	0,915 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak.
Montering	Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

