


Krympeslange u/lim, tynnvegget, 9/3mm, klar, 5mtr

Art.nr. 308-30903 | HIS-3-9/3-PO-X-CL | | El.nr. 1808574 



- Uten lim
- Tynnvegget
- 3:1 krympeforhold
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I praktiske dispenserbokser for støvfri oppbevaring
- Transparent utgave er halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 >](#)

Grunnleggende informasjon



Bruk	HIS-3 tynnveggede 3:1 krympeslanger benyttes for å beskytte og isolere kabler og ledninger mot korrosjon og mekanisk slitasje. Krympeslangene leveres i dispenserbokser (HIS-3) eller i mindre forpakninger (HIS-3 BAG).
Antall pr.	pc
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker
Farge	Transparent (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-9/3-PO-X-CL
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeslange u/lim, tynnvegget, 9/3mm, klar, 5mtr
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-30903
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Pakn.	5 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.08 kg
Produkt familie	HIS-3
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1
Str.	3/8 "
Strekkestyrke ved varmealdring	13 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Testmetode for varmealdring	UL 224
Type	HIS-3-9/3
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	400 %
Varmealdringstest	168h/175°C
Varmesjokktest	4h/250°C

Produktdimensjoner



Etter krymping \varnothing (d) maks.	3.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping \varnothing D min.	9.5 mm
Lengde (L)	5 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Veggtykkelse (WT)	0.75 mm



beskyttelsesklasse	B (VDE 0330)
CAS nummer	84852-53-9
CSA-sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
EC nummer	284-366-9
Elastisitet (min.)	800 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Kritisk substans	DBDPE
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Selvslukkende (Ja/Nei)	Nei
Spesifikasjoner / Normer	 
Spesifikasjoner / Normer	C22.2 no. 198.1-06
Strekfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	UL 224
UL listet	Ja
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026218816
El.nr.	1808574
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.055 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.18 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.165 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.243 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0016335 m ³
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.22 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0829 m ³
Pakning 4 - Antall	320
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.95 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	102.76 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	0.912 m ³
Rull	5.0 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723