

DATABLAD

Dobbelvegg korrugert rør på kveil (450 N)



Leverandør	Industriplast AS	
Tekniske data	Materiale Utførelse Forpakning	PEHD yterrør og PELD innerrør Korrugert yterrør og glatt innerrør Kveiler à 50 m Trekketråd innlagt 1 stk. skjøtemuffe er påmontert hver kveil
	Farge	Rød. Tilgjengelig i andre farger.
	Forlengelse ved brudd	Inner- og yterrør >300% (DIN ISO 527-1/-2)
	Trekkstyrke	Yterrør >22 N/mm ² Innerrør >12 N/mm ²
	Elastisitetsmodul:	Yterrør >1000 N/mm ² Innerrør >300 N/mm ²
Dimensjoner	Utv./innv. mål i mm:	50/41, 75/61, 110/94, 125/108, 160/136
Ringstivhet	ISO 9969	50 mm: SN20, 75 mm: SN12, 110 mm: SN9, 125 mm: SN8, 160 mm: SN6
HMS	Brannfare Helsefare	Flammepunkt ca. 250°C Unngå inhalering av røyk. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.
Spill og avfall	Gjenvinning Deponi/Forbrenning	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes. Ved forbrenning dannes kun vann og karbondioksid.
Produktspesifikasjon	DIN EN 50086 2-4 (VDE 0605 Teil 2-4): 1994 + A1: 2001 + Corr.: 2001 EC Low-voltage directive 73/23/EEC	
Kontrollinstitusjon	VDE Testing and Certification Institute, Section FG41	
Sammenskjøting	Løse skjøtemuffer uten pakning	
Minimum bøyeradius	Temp. -5°C til +23°C	
	40 mm: 0,24 m 50 mm: 0,35 m 75 mm: 0,45 m 110 mm: 0,66 m 125 mm: 0,75 m 160 mm: 0,96 m	



INDUSTRIPLAST.

5303 FOLLESE
Tlf. 56151980
www.industriplast.no