

Limtape Helashrink HMT200A

Egenskaper og fordeler

Limtappen smelter når du varmer den og gir en permanent luft- og vanntett forsegling.

Bruksområde

For bruk sammen med krympeslange og formgods.

Påføringsmetode

1. Rengjør og forvarm delen som skal beskyttes.
2. Vikle tapen rundt delen som skal beskyttes, med overlapp.
3. trekk krympeslangen eller formgodset over tapen og krymp.



HMT200A limtape.



Limtape HMT200A for forsegling mot fukt.

Materialdata	
Materiale	Ethylenvinylacetat (EVA)
Farge	Transp. (CL)
Driftstemperatur	-50°C til +105°C
Smeltepunkt	starter ved +95°C



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Rull-lengde (m)
354-02259	18 102 96	HMT200A	0,25	25,0	50

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

WAC krympeflak med „glidelås“

- Krympefaktor 3:1.
- Polyolefin med lim
- -55°C - +90°C, fleksibel til -40°C
- Gjennomslagsfasthet 22kV/mm.
- Krympetemperatur 120°C.

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Farge	Indre Ø før krymping	Indre Ø etter krymping	Veggtykkelse krympet	Pakn. stk.
18 196 20	WAC 50/15	sort	50,0	15,0	3,0	1
18 196 21	WAC 75/22	sort	75,0	22,0	3,0	1
18 196 22	WAC 105/30	sort	105,0	30,0	3,0	1
18 196 23	WAC 146/38	sort	146,0	38,0	3,0	1
18 196 24	WAC 188/55	sort	188,0	55,0	3,05	1



WAC krympeflak.

Elektrotape

Premium 85CW er en smidig plasttape, og 111 en god allværstape.

Begge isolerer opp til 600V og har meget god heftvne og gode kulde-egenskaper.

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Farge	Tykkelse mm	Bredde	m pr. rull	Pakn. rl
18 007 00	Tape Premium 85CW	sort	0,21	15,0	20	100
18 007 05	Tape Premium 111	sort	0,18	22,0	20	100



Premium 111, en god allværstape.